

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 01275024 PUBLICATION DATE : 02-11-89

APPLICATION DATE : 27-04-88 APPLICATION NUMBER : 63105135

APPLICANT: KINUGAWA RUBBER IND CO LTD;


INVENTOR: SAKAI NORIYUKI;

INT.CL. : B29C 45/14 B29C 39/10 // B29K105:04

B29K105:20 B29L 31:30

TITLE : METHOD OF MANUFACTURING HOSE

EQUIPPED WITH PROTECTOR



ABSTRACT:

PURPOSE: To omit the troublesome mounting work of a protector and improve the positioning accuracy of the protector by housingly arranging a hose beforehand as an inserting member into a molding die, and molding integrally a hose equipped with the protector.

CONSTITUTION: A hose receiving recess part 1 and a protector forming recess part 2 are provided on a molding die 3. A hose 4, which has previously a required curvature configuration and formed in a predetermined length, is arranged housingly. At this time, a coil spring 5 is mounted within the hose, in short, as a crush preventing member. And a protector forming material 7 is injected into the article spacing part 6 isolatingly formed with the outer peripheral surface of the hose 4 and the wall surface of the protector forming recess part 2, and the protector forming material 7 is foamed by heating the molding die 3 up to a predetermined temperature, and further, as the material is solidified, the molding die 3 is opened so that a hose 10 equipped with a protector as a molding die is separated from and taken out of the molding die 3.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

平1-275024 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 4

総別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月2日

B 29 C 45/14 39/10 // B 29 K 105:04

105:20 B 29 L 31:30 7258-4F 7722-4F

4F審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

プロテクタ付きホースの製造方法

②特 顧 昭63-105135

願 昭63(1988) 4月27日 22出

四発 明 者 ②発 明 者

越 井 坂

宏文 紀

千葉県千葉市長沼町330番地 鬼怒川ゴム工業株式会社内

创出 頭

幸

千葉県千葉市長沼町330番地 鬼怒川ゴム工業株式会社内

鬼怒川ゴム工業株式会

千葉県千葉市長沼町330番地

社

大

個代 理 人

弁理士 志賀 富士弥 外2名

1. 発明の名称

プロテクタ付きホースの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)ホース受容凹部とプロテクタ 形成用凹部と を聞える成形型を設け、この成形型のホース受容 凹部に予め形成されているホースを配置し、この ホース外周面と前記プロテクタ形成用四部壁面と で隔成した製品空間部内にプロテクタ形成用材を 注入して、ホースをインサート部材としてプロテ クタをホースに一体成形することを特徴とするプ ロテクタ付きホースの製造方法。

3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はプロテクタ付きホースの製造方法に関

する。

従来の技術

エンジンとラジエータとの間の冷却水用のホー スのように、自動車の植機部品として使用される ホースにあっては、エンジンルームあるいは設置 場所でのレイアウトの関係から、ホースが振動に よって他の機能部品や植機部品に干渉して採過係 を受ける恐れがある。このような場合には、ホー スの当該部分に合成樹脂で筒体に形成したプロテ クタを取り付けるのが一般的である。

発明が解決しようとする課題

ホースとブロテクタとを別体に形成し、この別 体形成したプロテクタをホースの損傷を受けるで あろう当該部分に外嵌装着している。特にホース の当該部分がレイアウトの関係から曲げられる場 合には、プロテクタも予めその曲がり形状に合わせて型成形してあるので、プロテクタの装着作業に多大な労力と時間とを要する。

築題を解決するための手段

ホース受容四郎とプロテクタ形成用四郎とを備える成形型を設け、この成形型のホース受容四部に予め形成されているホースを配置し、このホース外周面と前記プロテクタ形成用四部壁面とで隔成した製品空間部内にプロテクタ形成用材を注入して、ホースをインサート部材としてプロテクタをホースに一体成形する。

実 违 例

以下、本発明の実施例を図面にもとづいて詳述する。

第1図に示すように、ホース受容囲都1とプロ

タ形成用材でを注入して、ホース4をインサート都材としてアクタ8をホース4に一体成形する。この実施例では、プロテクタ8を発色成形する。この実施例では、プロテクタ8を発色成形用材では、プロテクタは、ので、プロテクタ付きホース10を取ります。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、成形型3より取りよう。これで、プロテクタ成形用材で、成形型3よりの形状に影響を発力を成形用材で、成形型3よりの形状に影響を表現した。アクタ成形用材で、成形型3よりの形状に影響を表現してのプロテクタは、アクタは、アクタは、アクタは、アクタは、アクタを表してのプロテクタを表して、ス10を取り出す。

なお本発明は前記実施例に限定されるものでは なく、図示は省略するが、プロテクタ成形時にお テクタ形成用四部2とを備えた成形型3を設ける。この実施例においては、ホースレイアウトの関係からホース4の曲げられた部分にプロテクタ8を設ける場合を図示してあるので、ホース受容凹部1とプロテクタ形成用四部2とはその輸心方向に所委の曲がりをもって形成してある。またホース受容凹部1はホース4の外周面を内接嵌合し得る形状になっている。

次に、成形型3のホース受容四部1に、予め所要の曲がり形状をもって所定長に形成してあるホース4を格納配置する。このとき、ホース4内にはつぶれ防止用部材としてのコイルスプリング5を予め装着しておく。

そしてホース4外周面とプロテクタ形成用凹部 2の壁面とで隔成した製品空間部6内にプロテク

けるホース4のつぶれ防止用部材としてはホース 4 内に水または空気を所要の加圧状態で対入して おき、水圧または空気圧で前記ホース4のつぶれ を防止することも可能である。またホースを予め 直状に形成しておき、このホースをホース受容凹 部1内に曲げながら格納配置することもできる。 さらにホースの直状部分にプロテクタを設けたも のであってもよい。


発明の効果

以上のように本発明によれば、成形型に予め形成されているホースをインサート部材として格納配置し、プロテクタの成形と同時にプロテクタ付きホースを得ることができるので、互いに別体形成したホースにプロテクタを後で嵌合装着する場合に比べて、プロテクタの面倒な装着作業を省略

(3) することができるうえ、ホースに対するプロテク タの位置決め特度も高くなる。このようなことか ら、品質信頼性の高いプロテクタ付きホースを安 価に提供することができるという等の新規な効果 がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す工程図である。 1…ホース受容凹部、2…プロテクタ形成用凹 部、3…成形型、4…ホース、7…プロテクタ形 成用材、8…プロテクタ、10…プロテクタ付き ホース。



THIS PAGE BLANK (USPTO)